



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13178

检 验 报 告

TEST REPORT

报告编号 Report No. BGFC-YY2024-ZB033

样品名称 刨花板
Product

委托单位 北京绿林认证有限公司
Applicant

企业名称 成都市美康三杉木业有限公司
Enterprise Name

检验类别 委托检验
Type of Test Commission

中北国检(北京)检测科技有限公司
Zhongbei Intl Testing Technology Co., Ltd.



说 明

1. 本机构保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 检验检测报告无编制、审核、批准人签字，或涂改，或未盖本中心红色“检验检测专用章”无效。
3. 未经本机构书面批准，不得擅自使用检验检测结果进行不当宣传，检验检测报告不得用于产品宣传广告。

Introduction

1. The Institute is responsible for the test data and ensures all tests scientificity, fairness and accuracy. We promise to keep the sample and technical information provided by client confidential.
2. The report is invalid without the signatures of organizer, inspector and approver, or altered, without the red seal of 'Special seal for inspection and detection' of our bodies.
3. Prohibit the unauthorized use of test results for improper publicity without the written approval of the agency. Test reports should not be used for product promotion ads.

中北国检（北京）检测科技有限公司

Zhongbei Intl Testing Technology Co., Ltd.

地址：北京市北京经济技术开发区科创四街 36 号院 5 号楼一层

Address : 1/F., Building 5, Yard 36, Kechuang 4th Street, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing, China

电话(Tel): 010-87220578

传真(Fax): 010-87220578

电邮(E-mail): ZBGJJC@126 .com

邮编(Postcode): 100176

中北国检（北京）检测科技有限公司

Zhongbei Intl Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告

Test Report

编号：BGFC-YY2024-ZB033

共 2 页第 1 页

样品名称 Sample Description	刨花板	型号规格 Model Type	2440×1220×18 (mm)
		商标 Brand	/
委托单位 Applicant	北京绿林认证有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
企业名称/样品提供者 Enterprise Name/ Sample Provider	成都市美康三杉木业有限公司	抽样地点 Sampling Place	/
企业地址 Enterprise Address	成都市海峡两岸科技产业园	到样日期 Sampling Date	2024 年 08 月 20 日
样品数量 Sample Quantity	500×500 (mm) 2 块	送样人员 Sampling Name	叶昌海
委托单号 Entrustment No.	BGFC-YY-CDMK-PB-E-2408	样品等级 Sample Grade	/
抽样日期 Sampling Date	2024 年 08 月 15 日	生产日期 Production Date	2024 年 08 月 03 日
生产批号 Production Lot Number	240803	抽样人 Sampler	郭兆霞
检验日期 Test Date	2024 年 08 月 20 日至 2024 年 09 月 04 日		
检验依据 Test Standards	GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 4.60		
检验项目 Test Items	甲醛释放量（1 立方米气候箱法）		
检测结果 Test Results	检验结果详见附页。 检验检测专用章 (Test stamp) 签发日期 (date of issue) 2024 年 09 月 04 日		
备 注 Remarks	1. 胶粘剂类型:MDI; 2. 封样方式: 塑料薄膜; 3. 树种: /; 4. 甲醛释放量应符合 Q/JJYY111.1-2023 《托育与孕婴居所内环境安全防控规范》中孕婴安全 24h+ 的限量值要求。		
声 明 Statements	1. 样品信息及生产单位信息由委托单位提供。 2. 送样委托检验检测数据仅对到样负责。 3. 除全文复制外, 未经本实验室批准不得部分复制检验报告。		

批准:

Approved by

审核:

Inspected by

编制:

Compiled by

中北国检（北京）检测科技有限公司

Zhongbei Intl Testing Technology Co., Ltd.

检 验 报 告

Test Report

编号: BGFC-YY2024-ZB033

共 2 页第 2 页

检验依据 Test Standards	GB/T17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 4.60		
样品名称 Sample Description	刨花板		
检验项目 Test Items	标准要求 Standard Requirement	检验结果 Test Results	单项判定 Conclusion
甲醛释放量 (1 立方米气候箱法)	孕婴安全 24h+ $\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$	$0.007\text{mg}/\text{m}^3$ (52h)	符合
备注 Remarks	1. 试件暴露面积: 1m^2 。 2. 样品测试舱环境条件 温度 $(23\pm 0.5)^\circ\text{C}$, 相对湿度 $(50\pm 3)\%$ 。试件之间距离 200 mm。 进入测试舱内的空气中甲醛质量浓度 $\leq 0.005\text{mg}/\text{m}^3$ 。 空气置换率: $(1.0\pm 0.05)\text{h}^{-1}$, 测试舱体积: 1m^3 。 3. 定量限 LOQ: 能被定量测定的甲醛释放量最低浓度 $0.005\text{mg}/\text{m}^3$ 。 4. 委托单位电话: 010-64200120/21		

以下空白 The following is blank.